

TITANIUM Gr. 5 / 6Al4V



الميزات الرئيسية

خصائص شد جيدة في درجات الحرارة المحيطة مقارنة بأنواع التيتانيوم الأخرى
مقاومة جيدة للزحف في درجات الحرارة التي تصل حتى 300 درجة مئوية
(570 درجة فهرنهايت)

مقاومة متميزة للتآكل في معظم البيئات الطبيعية والعديد من بيئات العمليات التشغيلية

نصف كثافة سبائك النيكل تقريباً

ملاحظة مهمة: نقوم بتصنيع المنتجات وفقاً للخصائص الميكانيكية المطلوبة.

المزايا الرئيسية لعملائنا



025 مم حتى 21 مم (0.001 بوصة حتى 0.827 بوصة)



الطلبية من 3 متر حتى 3 طن (10 أقدام حتى 6000 رطل)



التسليم: خلال 3 أسابيع



السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكم



تتوفر خدمة الإرسال عبر البريد السريع



الدعم الفني


TITANIUM Gr. 5 / 6Al4V متوافر في

سلك مستديري

عُلب

لفائف

بكرات



يُعرف تيتانيوم Grade 5 أيضاً باسم Titan Grade 5 و Allvac 6-4.

الاستخدامات النموذجية	الميزات الرئيسية	المسميات	المواصفات	التركيب الكيميائي		
				النسبة المئوية للحد الأقصى	النسبة المئوية للحد الأدنى	العنصر
				0.05	–	N
				0.10	–	C
				0.01	–	H
				0.40	–	Fe
				0.20	–	O
				6.75	5.50	Al
				4.50	3.50	V
				bal		Ti

lb/in ³ 0.16	g/cm ³ 4.42	الكثافة
3000 درجة فهرنهايت	1650 درجة مئوية	نقطة الانصهار
5.0 x 10 ⁻⁶ in/in درجة فهرنهايت (70 – 212 درجة فهرنهايت)	9.0 μm/m درجة مئوية (20 – 100 درجة مئوية)	معامل التمدد
5800 – 6380 كيلو رطل لكل بوصة مربعة	40 – 44 k نيوتن/مم ²	معامل الصلابة
15230 – 17405 كيلو رطل لكل بوصة مربعة	105 – 120 k نيوتن/مم ²	معامل المرونة

المعالجة الحرارية للأجزاء المصقولة					
التبريد	الوقت (بالساعة)	درجة الحرارة		النوع	الحالة عند توريدها من Alloy Wire
		درجة فهرنهايت	درجة مئوية		
الهواء	2	900	480	تخفيف الإجهاد	مُلدّنة
الهواء	0.5	480	250	تخفيف الإجهاد	مُعَالِجَة بالتطبيع الزنبركي

الخصائص				
درجة حرارة الاستخدام التقريبية		قوة الشد التقريبية		الحالة
درجة فهرنهايت	درجة مئوية	كيلو رطل لكل بوصة مربعة	نيوتن/مم ²	
750+ – 330-	400+ – 200-	159 – 138	1100 – 950	مُلدّنة
750+ – 330-	400+ – 200-	203 – 145	1400 – 1000	مُعَالِجَة بالتطبيع الزنبركي

تعد نطاقات الشد الموضحة أعلاه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، يُرجى طلب ذلك.